

APARIENCIA FINAL.



DESCRIPCIÓN.

Es un disolvente retardante para el secado de las **Tintas PVC e InstaDry**, presenta un olor aromático, idóneo para la disolución y puesta a viscosidad de aplicación de resinas vinílicas y nitrocelulosas para la fabricación de las tintas. **Se puede usar para limpiar las máquinas y equipos después de la manipulación con las tintas.**

PROPIEDADES.

Apariencia. Líquido incoloro.

Olor. Fuertemente aromático.

Densidad. 0.87 - 0.97g/cm³.

Punto de ebullición. 210 - 216°C

Punto de inflamación. 85°C

Punto auto-ignición. 460°C

Solubilidad en agua. 14.5g/L a 20°C

RECOMENDACIONES GENERALES.

1. Realizar pruebas previas antes de ejecutar cualquier producción para verificar que cumple con las características deseadas.
2. La adición de una cantidad mayor a la recomendada puede afectar la calidad del producto final.
3. No mezclar con agua ni con cualquier otro tipo de disolventes.

MÉTODO DE USO.

Se recomienda adicionar el **Disolvente Isoforona** a la **tinta Screen PVC e Instadry del 5 al 10%** según la viscosidad deseada en cada caso y agitar el producto hasta su total homogeneidad.

Presentaciones disponibles

